

## Dynacoat Filler 6100 DUO – D2.02.13



Odmaštění

**Název výrobku:**

### Dynacoat Filler 6100 DUO (Sanding Version)



P320

**Popis:**


Dvě velikosti balení, bílé, šedé a černé barvy vysoké kvality a s velmi rychlým schnutím. Plnič 6100 DUO má velmi dobrou brusitelnost, stejně jako vysokou plnicí schopnost a jednoduchou aplikaci.



P400-P600

**Produkt a přísady:**

Dynacoat Filler 6100 DUO  
Dynacoat Flexi Tužidlo  
Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow



5:1: 1

**Základní složení:**

Plnič : akrylátová pryskyřice  
Tužidlo: poly-isocyanate pryskyřice



D15

**Vhodné podklady:**

c




(spádová)  
1.6-2.0 mm  
1.7-2.0 bar

**Příprava povrchu:**

**Stávající povrch:** Odmaštění a obroušení P180-280 na sucho nebo P400-P600 pod vodou

**PE tmely:** Obroušení P180-280 na sucho


**Ocelový povrch:** Odmaštění a obroušení P180-280 na sucho



5-10 min.  
Mezi vrstvami  
a před  
sušením

**Míchací poměry:**

5 dílů Dynacoat Filler 6100 DUO  
1 díl Dynacoat Flexi Hardener  
1 díl Dynacoat Thinner



30-40 minut  
při 60°C  
3 – 4 hrs  
při 20°C

**Doporučená viskozita:**

23-25 sekund při 20°C

**Zpracovatelnost:**

60 minut při 20°C




Všechny  
vrchní  
systémy  
Dynacoat

**Doporučené pistol a pracovní tlak:**

<b>Lakovací pistole:</b>	<b>Tryska:</b>	<b>Tlak:</b>
Spádová:	1.6 – 2.0 mm	1.7-2.0 bar


**Postup:**

Aplikujte 1-3 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte čas na odvětrání 5-10 minut. Při nižší teplotě nebo silnější vrstvě se doba nutná pro odvětrání prodlužuje.



**Tloušťka filmu:**

50-60 µm na jednu vrstvu.



## Dynacoat Filler 6100 DUO – D2.02.13 UK & Ireland



Odmaštění

**Náze výrobku:**

**Dynacoat Filler 6100 DUO (wet on wet)**



P320

**Popis:**


Dvě velikosti balení, bílé, šedé a černé barvy vysoké kvality bez broušení pro wet on wet aplikaci s basecoat / topcoat



P400  
nebo  
P600

**Produkt a přísady:**


Dynacoat Filler 6100 DUO  
Dynacoat 420 Hardener  
Dynacoat Ředidlo 6100 Non Sanding



6:1:3  
(wet on wet)

**Základní složení:**

Plnič: akrylátová pryskyřice  
Tužidlo: poly-isocyanate pryskyřice



D16

**Vhodné podklady:**


Stávající povrchové úpravy, včetně termoplastických akrylátových povrchů  
Dynacoat 1K Etch Primer  
PE tmely  
Ocelový povrch  
Hliník a zinek (nejdříve aplikujte Dynacoat 1K Etch Primer)



(spádová)  
1.2-1.4 mm  
1.7-2.2 bar

**Příprava povrchu:**


**Stávající povrch:**  
Odmaštění a odbroušení s P320 – P400 na sucho nebo P400 - P600 pod vodou



10-15 min.  
(mezi vrstvami)  
15-20 min  
(před  
přelakováním)  
při 20°C

**Míchací poměry:**

6 dílů Dynacoat Filler 6100 DUO  
1 díl Dynacoat 420 Hardener  
3 díly Dynacoat 6100 Thinner Non sanding



Všechny  
vrchní  
systémy  
Dynacoat

**Zpracovatelnost:**

90 minut při 20°C

**Doporučené pistol a pracovní tlak:**

**Lakovací pistole: Tryska: Tlak:**  
Spádová nádobka: 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar



**Postup:**

Aplikujte 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte čas na odvětrání 10-15 minut a 15-20 minut při 20°C před aplikací Basecoat/topcoats.  
( přelakovatelný Dynacoat topcoats během 6 hodin při 20°C )

**Tloušťka filmu:**

15 - 20 µm na 1 vrstvu.

**Čištění náradí:**

Dynacoat Guncleaner

### TECHNICAL INFORMATION


<b>Doba schuntí:</b>		<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	<b>Suché pro broušení</b>		
	Sanding	3 hod. *	25 min.*
	Wet on wet	6 hod.*	30 min.*
	*Závisí na použitém tužidle a dalších okolnostech (Případně nečistoty obrousit po 20 min. při 20°C)		
<b>Doporučená hrubost brusiva:</b>	P400-P500 pro suché broušení P800-P1000 pro mokré broušení		
<b>Přelakovatelnost wet on wet verze:</b>	Všechny vrchní systémy Dynacoat do 6 hodin při 20°C.		
<b>Doba použitelnosti:</b>	24 měsíců při teplotě mezi 5°C a 40°C		
<b>Barva:</b>	Bílá. Šedá a Černá		
<b>VOC sanding verze:</b>	<b>2004/42/IB(c)(540)540</b>		
	EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat B/c): 540 g/l. Tento produkt obsahuje max.: 511 g/litr.		
<b>VOC wet on wet:</b>	Tento produkt obsahuje max.: 540 g/litr		

CYAN s.r.o.  
Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00  
Tel: +420 286 854 353 , [www.cyan.cz](http://www.cyan.cz) , [www.dynacoat.cz](http://www.dynacoat.cz)

#### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**Zdravotní a bezpečnostní informace:** Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití. **Prosím**, přečtěte si text, který je na nálepce tohoto produktu a Bezpečnostní informace. Od uživatele tohoto produktu se vyžaduje dostát národním zákonným předpisům pro zdraví a bezpečnost v práci. Zajišťujeme, že naše instrukce jsou pečlivě následovány a práce je prováděna v soulasu s nároky na dovednost. Odmítáme jakoukoli odpovědnost, pokud je konečný výsledek ovlivněn faktory mimo naši kontrolu.

**Důležité** Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použitím a aplikací tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.



**AkzoNobel**